

**TECHNISCHES DATENBLATT**

NUR ZUM FACHMÄNNISCHEN GEBRAUCH

***adds* TROTON  
1K-EPOXID-KORROSIONSSCHUTZ-GRUNDIERUNG  
SPRAY****PRODUKTBESCHREIBUNG**

Einkomponenten-Grundierung zur Vorbereitung der zu lackierenden Oberfläche. Das Produkt zeichnet sich durch die hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften und sichert eine wirksame Isolation gegen Feuchtigkeit. Ideal für lokale Reparaturen. Es kann mit den wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Systemen überlackiert werden. Es kann direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, rostfreiem Stahl, Aluminium und alte Lackschichten aufgebracht werden.

**PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Basis:	Epoxidharz
Inhalt:	400 ml
Farbe:	grau
Dichte:	0,802 g/cm <sup>3</sup>
Härtungszeit:	10 – 15 Minuten bei 20°C

**FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC)**

VOC = 683,4 [g/l]

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der Richtlinie der Europäischen Union (2004/42/EG), die für diese Kategorie von Produkten (B/5) gibt Grenzwert auf der Ebene der Beteiligung der flüchtigen 840 [g/l].

**ANWENDUNG**

- Die Oberfläche soll abgeschliffen, fettfrei, sauber und trocken sein.
- Vor dem Gebrauch den Behälter ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Auf einem Packpapier oder Brett ein Probesprühen machen.
- Das Produkt in zwei oder drei Schichten auftragen.
- **Nach dem Gebrauch die Spraydüse reinigen!** – Spraydose mit dem Kopf nach unten halten und leersprühen.

Achtung: Anweisungen auf Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe folgen.

**LAGERUNG**

Trocken, kühl und an gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

**GEWÄHRLEISTUNG**

5 Jahre ab Produktionsdatum unter empfohlenen Lagerbedingungen.