








INFORMATION TECHNIQUE

À L'USAGE DES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT

<p>UNIFILL MASTIC POLYESTER</p>	
<p>PRODUITS</p>	
<p>UNIFILL – Mastic polyester universel à fort pouvoir garnissant. Durcisseur pour le mastic polyester</p>	<p>COULEUR: crème</p>
<p>DESCRIPTION DU PRODUIT</p>	<p>DEGRÉ DE BRILLANCE: mat</p>
<p>Mastic polyester de haute qualité pour les réparations automobiles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texture crémeuse. • Excellente adhérence au métal. • Facile à appliquer. • Adhérence minimale en surface • Qualité de ponçage exceptionnelle. 	<p>DENSITÉ: 1,92 (+/- 0,03) kg/l</p>

<p>COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS</p>	
<p>COV du mélange = 45 [g/l] Ce produit est conforme à la directive européenne (2004/42/CE/II B) qui fixe la valeur de COV pour sa catégorie (b) à 250 g/l.</p>	
<p>PRÉPARATION DU SUBSTRAT</p>	
<p>Le produit présente une très bonne adhérence sur divers types de supports. Il peut être appliqué sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acier et aluminium après ponçage et dégraissage. • Acier galvanisé après ponçage et dégraissage. • Stratifiés polyester/verre poncés (GRP/GRP), mastics polyester, apprêts acryliques et époxydiques et anciens revêtements en bon état. 	<p>Nous recommandons le papier de verre avec la gradation : P80÷P120.</p> <p>Attention: Ne pas appliquer les mastics polyester directement sur les apprêts réactifs, les produits acryliques à un composant et les produits à base de nitrocellulose.</p>

PROCESSUS D'APPLICATION			
	<p>EMPLOI</p> <p>Mastic universel de remplissage en polyester pour les réparations rapides de voitures.</p>		<p>NOMBRE DE COUCHES</p> <p>Le mastic peut être appliqué en plusieurs couches fines. Après chacune d'entre elles, le produit doit être durci. Ne pas dépasser une épaisseur de 3 mm. La durée de vie en pot est de 4÷5 minutes à 20°C.</p>
	<p>PROPORTIONS DE MÉLANGE par poids</p> <p>Mastic 100 parts Durcisseur 2 parts</p> <p>Mélanger pour obtenir une pâte homogène. Remuer bien afin que le mastic ne s'aère pas.</p>		<p>TEMPS DE DURCISSEMENT</p> <p>16÷26 minutes à 20°C</p> <p>La température inférieure à 20 °C prolonge considérablement le temps de durcissement du produit.</p>
	<p>PONÇAGE</p> <p>Ponçage grossier (à sec): P80÷P120. Ponçage de finition (à sec): P120÷P180.</p>		<p>SÉCHAGE IR</p> <p>5 à 7 minutes d'ondes courtes, selon l'épaisseur de la couche et le type de radiateur. Ne pas dépasser 60 °C. Utiliser selon les recommandations du fabricant de l'équipement. Attendre environ 5 minutes avant de commencer le séchage par rayonnement.</p>

<p>AUTRES TRAVAUX</p>
<p>Les mastics polyester peuvent être couverts par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mastic polyester bi-composants. • Mastic polyester à pulvérisation bi-composants. • Apprêts acryliques bi-composants. • Apprêts époxy bi-composants

<p>REMARQUES GÉNÉRALES</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Un excès de durcisseur peut entraîner des problèmes de décoloration de la peinture de base/surface ! • Lors de l'utilisation de produits bi-composants, il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle. Protéger les yeux et les voies respiratoires. • Les pièces doivent être bien ventilées. • Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. <p>Remarque : Pour des raisons de sécurité, il est toujours conseillé de suivre les instructions fournies dans la fiche MSDS du produit</p>

STOCKAGE

Les composants du produit doivent être conservés à une température de 15 à 25 °C, dans des emballages hermétiques, dans des pièces sèches et fraîches, à l'abri des sources de feu. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.

Attention:

1. Fermer les conteneurs immédiatement après utilisation du produit.
2. Protéger contre la surchauffe !

PÉRIODE DE GARANTIE

UNIFILL Mastic polyester	– 12 mois à compter de la date de production.
Durcisseur pour mastic polyester	– 18 mois à compter de la date de production.

PRODUIT**ART. No.**

UNIFILL Mastic polyester	6669, 6670 (1000ml; 500ml)
Durcisseur pour mastic polyester	

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation du produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains sont uniquement du ressort de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage et si le produit est approprié à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris le manque à gagner résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des résultats finaux si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés dans les règles de l'art

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.