

INFORMATION TECHNIQUE

PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

V2007 HS 4:1

PRIMAIRE ACRYLIQUE HS 4:1

PRODUITS

V2007 MASTER Primaire Acrylique 4:1 – HS Apprêt Garnissant
Durcisseur 1:4 pour Primaire Acrylique V2007 MASTER
Diluant pour systèmes acryliques MASTER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire acrylique 2K haute qualité, riche en résine, pour réparations automobiles professionnel.

- Facile à mélanger et à appliquer.
- Très bonne stabilité verticale.
- Bonnes propriétés de remplissage.



COULEUR: blanc, gris clair, gris, gris foncé, noir
NIVEAU DE BRILLANCE: semi-mat

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

COV pour le mélange = 481 [g/l]

Ce produit est conforme à la directive européenne (2004/42/CE/II B) qui fixe la valeur de COV pour sa catégorie (c) à 540 g/l.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Primaire Acrylique V2007 peut être appliqué sur:

- Acier et aluminium après ponçage et dégraissage.
- Stratifiés polyester-verre poncés (GFK/GRP).
- Mastic polyester.
- Primaires époxy.
- Wash primer.
- Anciennes finitions en bon état après ponçage et dégraissage.

Une bonne préparation de la surface est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de réparation.

Papier abrasif recommandé:

- Ponçage manuel (à sec ou à l'eau) P280÷P320 (GRP P400).
- Ponçage à la machine (à sec) P180÷P220.

PROCESSUS D'APPLICATION

EMPLOI		NOMBRE DE COUCHES	
	Pour les réparations automobiles, comme apprêt de remplissage.		2÷3 couches; 70÷90 µm pour une couche. Paramètres du pistolet: Buse RP: 1.6÷2.0 mm; Pression d'entrée: 2.0÷2.2 bars. Buse HVLP: 1.5÷1.9 mm; Pression d'entrée: 2.0 bars.
	TAUX DE MÉLANGE par volume Primaire 4 parts Durcisseur 1 part Diluant 5÷10% Remuer soigneusement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.		TEMPS DE DURCISSEMENT Pour une épaisseur de 180µm: • env. 3 heures à 20°C. • env. 30 minutes à 60°C. Une température inférieure à 20°C augmente considérablement le temps de durcissement.
	VISCOSITÉ DE PULVÉRISATION 30÷50 secondes à 20°C/DIN4		SÉCHAGE IR 10÷15 minutes d'ondes courtes pour une épaisseur de 150÷250 µm. Ne pas dépasser 60°C. Utiliser l'appareil selon les recommandations du fabricant. Attendre environ 10 minutes avant de commencer le séchage de l'appareil.
	DURÉE DE VIE DU MÉLANGE Environ 40 minutes à 20°C		PONÇAGE À SEC Ponçage à la machine P360÷P500 Ponçage manuel P280÷P320
	TEMPS D'ÉVAPORATION Entre les couches: 5÷10 minutes Avant cuisson: env. 10 minutes Le temps d'évaporation dépend de la température et du nombre de couches.		PONÇAGE HUMIDE Ponçage à la machine P600÷P1000 Ponçage manuel P800÷P1000

AUTRES TRAVAUX

Les primaires acryliques 2K peuvent être directement recouverts de :

- Vernis de finition acryliques 2K.
- Couches de base 1K.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas dépasser les quantités recommandées de durcisseur !
- Les meilleurs résultats sont obtenus en peignant à température ambiante. Assurez-vous que la température ambiante et celle du produit appliqué sont similaires.
- Lors de l'utilisation de produits bi-composants, il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle. Protéger les yeux et les voies respiratoires.
- Les locaux doivent être bien ventilés.
- Nettoyez les outils immédiatement après application.

Attention: Suivez toujours les instructions figurant sur la fiche de données de sécurité du produit pour garantir la sécurité.

STOCKAGE

Stocker les composants du produit à une température comprise entre 15 et 25°C dans des récipients hermétiquement fermés, dans des endroits frais et secs, à l'abri des sources de chaleur. Éviter l'exposition directe au soleil.

Attention:

1. Refermer les récipients immédiatement après usage.
2. Protéger le durcisseur du gel et de l'humidité !

PÉRIODE DE GARANTIE

V2007 MASTER Primaire Acrylique 4:1 – HS Apprêt Garnissant	– 12 mois à partir de la date de production
Durcisseur 1:4 pour Primaire Acrylique V2007 MASTER	– 12 mois à partir de la date de production
Diluant pour systèmes acryliques MASTER	– 24 mois à partir de la date de production

PRODUITS	ART. No.
V2007 MASTER Primaire Acrylique 4:1 – HS Apprêt Garnissant	(0.8l + 0.2l): 1242; 9061; 12923; 14829; 14830; 14831 (3,75l): 9063; 9065; 9064
Durcisseur STANDARD 1:4 pour Primaire Acrylique V2007 MASTER	(0,95l): 9062
Durcisseur RAPIDE 1:4 pour Primaire Acrylique V2007 MASTER	(0,95l): 14827
Diluant pour systèmes acryliques MASTER	300002253; 300002790 (1l; 5l)

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont actuelles et correctes à la date à laquelle elles ont été publiées.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation du produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application d'un produit TROTON, dont certains sont uniquement du ressort de l'utilisateur, il est important pour l'utilisateur d'évaluer le produit TROTON afin de déterminer si le produit est adapté à l'usage et si le produit est approprié à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, consécutifs, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris les pertes de bénéfices résultant de l'utilisation des produits TROTON et/ou des services TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Toutefois, nous ne sommes pas responsables des résultats finaux si nos produits sont mal stockés ou utilisés, ou s'ils ne sont pas travaillés dans les règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Pologne.