


INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

i11 PASTA POLERSKA		
NR ART.		
11753 (1kg) 11541 (4,5kg)		
KOLOR:		biały
GĘSTOŚĆ:		ok. 1,22 g/cm ³

OPIS PRODUKTU

i11 to pasta przeznaczona do lakierów poliestrowych (PE), poliuretanowych (PU), akrylowych oraz wodnych. Prosta i łatwa w użyciu, zapewnia uzyskanie powierzchni w idealnym stanie, bez ukrytych defektów i sztucznego nabłyszczania. Pozwala szybko usunąć ślady po szlifowaniu papierem ściernym. Dzięki zawartym w niej wysokiej jakości minerałom polerskim umożliwia otrzymanie dobrego połysku w krótkim czasie bez nadmiernego nagrzewania powierzchni. Nie zawiera wypełniaczy woskowych ani silikonu.

- Siła cięcia: 7/10
- Poziom połysku: 7/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna)

STOSOWANIE

- Usunąć defekty powierzchni papierem ściernym o gradacji min. P800 lub P1000 (w zależności od twardości powierzchni). W przypadku ciemnych kolorów zaleca się zastosowanie papieru ściernego o gradacji min. P1200 do P2000. Zasadą podstawową jest wykończenie jak najwyższą gradacją papieru, dzięki czemu proces polerowania zostanie maksymalnie skrócony przy zachowaniu bardzo dobrej jakości powierzchni.
- Umyć powierzchnię przeznaczoną do polerowania.
- Polerować przy użyciu rotacyjnej polerki mechanicznej z regulowanymi obrotami.
- Nałożyć pastę na element lub aplikator (wełna lub twarda gąbka).
- Rozprowadzić pastę na minimalnych obrotach (w zakresie 800-1000 obr./min) po całej aktualnie polerowanej powierzchni.
- Polerować do czasu zmiany barwy i konsystencji pasty.
- Powoli zwiększać obroty do maksymalnie 1600 pracując z lekkim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów i uzyskania pełnego połysku.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.

APLIKATORY

Pasta polerska i11 rekomendowana do zastosowania z gąbką lub wełną polerską Troton.

PRZECHOWYWANIE

Produkt najlepiej pracuje mając 15 - 25°C. Magazynować w zamkniętym pojemniku w temperaturze 0 - 45°C.

Nie zamrażać. Przechowywać z dala od kwasów. Przechowywać z dala od środków utleniających. Przechowywać z dala od ciepła.

OKRES GWARANCJI

i11 Pasta polerska

24 miesiące od daty produkcji

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.